

油力特 MX ULTRA 4T

产品说明

合成摩托车机油专为四冲程摩托车发动机设计的多级润滑剂。它含有经过精心选择的合成基础油、高粘度指数基础油和特殊的专有添加剂配方的均衡混合物。这种油经过工程设计，旨在提供无与伦比的耐磨保护、发动机清洁度和抗氧化性能，以及持续的黏度。

这种润滑油同时针对摩托车独有的运作环境进行了优化。其配方能够在严苛条件下依然保持稳定的油膜强度，为发动机提供全面保护。优异的热稳定性与抗剪切能力确保在长时间运行后仍能保持一致的性能表现，有助于提升动力输出、延长零部件寿命，并为骑乘者带来更顺畅、更可靠的驾驶体验。

优点 / 用途

- * 减少发动机磨损，延长发动机寿命
- * 在严苛的运行条件下保护发动机
- * 抑制重要发动机部件上有害沉积物的形成
- * 防止生锈和腐蚀

典型物性

测量项目	测量方法	单位				
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W40	5W50	10W30	10W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.858	0.858	0.861	0.861
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	216	216	218	218
倾点	ASTM D 97	°C	-36	-36	-33	-33
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	87.6	119.0	75.4	97.3
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.2	18.4	11.4	14.8
粘度指数	ASTM D 2270	-	168	173	143	158
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7	7	7	7

典型物性

测量项目	测量方法	单位			
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	10W50	15W50	20W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.862	0.871	0.878
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	220	228	248
倾点	ASTM D 97	°C	-33	-27	-21
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	133.5	151.9	162.2
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	19.1	19.6	19.4
粘度指数	ASTM D 2270	-	162	148	137
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7	7	7

规格、认证及推荐

* API	SP IN SAE 10W40, 20W50
* JASO	MA2 IN SAE 10W40, 20W50

建议用于以下用途

* API	SP IN SAE 5W40, 5W50, 10W30, 10W50, 15W50
* JASO	MA2 IN SAE 5W40, 5W50, 10W30, 10W50, 15W50

Reference No.
61209545G23SPMA2REV2

Last revised date:
17/2/2025