

油力特 MTX ULTIMATE 4T

产品说明

全合成摩托车机油是由高质量的合成机油成分，酯和优质的复合添加剂配制而成，符合发动机长期运行的要求。

这款机油是专门为越来越复杂的现代四冲程摩托车发动机的严格润滑要求而开发的，特别是那些用于比赛的发动机。这油的设计考虑到了现代四冲程摩托车独特的传动要求和更高的发动机温度会带来的后果。这油以独有的合成成分为基础，非常适合用于当今现代四冲程摩托车中典型的紧凑、高速和高温的发动机，当然也优于其他传统四冲程机油。它可用于大多数四冲程发动机，包括雅马哈、本田、川崎、铃木和久保田。

优点 / 用途

- * 减少发动机磨损，延长发动机寿命
- * 延缓发动机重要部件上有害沉积物的形成
- * 防止生锈和腐蚀
- * 提供四冲程摩托车特有的正确摩擦性能

典型物性

测量项目	测量方法	单位				
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W40	10W40	10W50	10W60
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.861	0.852	0.855	0.869
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	220	228	238	238
倾点	ASTM D 97	°C	-39	-39	-36	-33
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	84.8	88.9	115.1	165.2
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.5	14.8	18.1	24.4
粘度指数	ASTM D 2270	-	178.0	175.0	175.0	180.0
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6.9	6.9	6.9	6.9

典型物性

测量项目	测量方法	单位	
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	15W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.859
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	250
倾点	ASTM D 97	°C	-33
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	118
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	18.55
粘度指数	ASTM D 2270	-	176
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6.9

规格、认证及推荐

* API	SP IN SAE 10W40
* JASO	MA2 IN SAE 10W40

建议用于以下用途

* API	SP IN SAE 5W40, 10W50, 10W60, 15W50
* JASO	MA2 IN SAE 5W40, 10W50, 10W60, 15W50